



# FIBRA NATUR

## Laine

### FEUTRE PURE LAINE

#### Utilisations

Rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons, etc ...

#### Propriétés

Excellente rupture des ponts phoniques.

#### Mise en œuvre

Découpe aisée avec des ciseaux

#### Stockage

Stocker au sec



- Très stable dans le temps
- Peut convenir pour l'isolation d'habitat provisoire ou mobile (selon épaisseur).
- Non irritant
- Recyclable

Composition	100 % laine
Traitement	Antimite Konservan P10
Dimensions (m)	15 x 1 ml
Epaisseur (mm)	5
Masse surfacique (g/m <sup>2</sup> )	450
Conductivité thermique $\lambda$ (W/m°C)	0,040
Résistance thermique R (m <sup>2</sup> °C/W)	0,25
Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu$	1 à 2
Point éclair de la laine (°C)	560
Capacité hygroscopique	Jusqu'à 33 % de son poids
Conditionnement	Palette de 12 rouleaux
Référence	FLBB450-1R

*Ces informations sont données à titre indicatif, ces produits n'étant soumis à aucune norme actuellement.*

E079c - 012019



Fibranatur est une marque de Sotextho

**Sotextho**  
INNOVATION

Avenue du Moulin, 81240 Saint Amans Valtoret

[www.sotextho.com](http://www.sotextho.com)

[www.fibranatur.com](http://www.fibranatur.com)

05.63.98.41.22

[sotextho@sotextho.com](mailto:sotextho@sotextho.com)